

ISOFIX

КЛЕЙ ДЛЯ ПЕНОПОЛИСТИРОЛА, МИНВАТЫ
И НАНЕСЕНИЯ АРМИРУЮЩЕГО СЛОЯ

25 кг

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Тип покрытия

Экструдированный и неэкструдированный пенополистирол
Минераловатная плита
Стекловолоконная плита

Тип основания

Кирпичная кладка
Бетон, железобетон
Ячеистый бетон*
Цементная, цементно-известковая штукатурка
Гипсовая штукатурка*
Гипсокартон, ЦСП, ДСП

Сфера работ

Внутренние работы
Наружные работы (фасад)
Наружные работы (цоколь)

* после обработки порозаполняющими составами/ грунтовкой

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Характеристики продукта

Цвет	Серый
Вязущее	Цемент

Характеристики применения

Расход сухой смеси на 1 м ² при слое 3 мм	~ 4,5 - 5,5 кг
Расход сухой смеси на 1 м ² при создании армирующего слоя	~ 3,5 кг
Рекомендуемая толщина слоя	2 - 6 мм
Жизнеспособность готового раствора в открытой таре	90 мин
Открытое время после нанесения	15 мин
Время полного набора прочности	28 суток
Проведение работ при температуре	от +5 до +25°C

Характеристики эксплуатации

Марочная прочность	≥ М 75
Прочность на сжатие (через 28 суток)	≥ 7,5 МПа
Прочность на изгиб (через 28 суток)	≥ 3 МПа
Прочность сцепления с основанием (через 28 суток)	1 МПа
Температура эксплуатации	от -50 до +70°C
Морозостойкость	F 75

ДЛЯ ФАСАДНЫХ СИСТЕМ
МОКРОГО ТИПА
ПРОЧНЫЙ
ПОВЫШЕННАЯ ПЛАСТИЧНОСТЬ

