

GLATTE ZEMENT

БАЗОВАЯ ШПАКЛЕВКА
НА ЦЕМЕНТНОЙ ОСНОВЕ

25 кг

- › ДЛЯ ФАСАДНЫХ РАБОТ
- › ПЛАСТИЧНАЯ
- › СЛОЙ НАНЕСЕНИЯ ОТ 0,5 ДО 12 ММ
- › ТРЕЩИНОСТОЙКАЯ



ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Тип основания

Кирпичная кладка	
Бетон, железобетон	
Ячеистый бетон*	
Цементная, цементно-известковая штукатурка	
Гипсовая штукатурка	
Гипсокартон, ЦСП, ДСП	
ГКЛ швы	

Сфера работ

Внутренние работы	Нормальная влажность	
	Повышенная влажность	
Наружные работы	Фасад	
	Цоколь	

Качество поверхности

Под керамическую плитку	
Под декоративную штукатурку с фракцией ≥ 1 мм	
Под декоративную штукатурку с фракцией < 1 мм	
Под текстурные обои	
Под тонкие обои	
Под финишную шпаклевку	
Под покраску	

Способ нанесения

Ручной	
Машинный	

* при условии соответствующей подготовки поверхности

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Характеристики продукта

Цвет	Серый
Вязущее	Цемент
Основная фракция	0,2 мм

Характеристики применения

Расход сухой смеси на 1 м ² при слое 1 мм	~ 1 кг
Минимальная толщина нанесения	0,5 мм
Максимальная толщина нанесения	12 мм
Максимальная толщина нанесения при частичном выравнивании	15 мм
Жизнеспособность готового раствора в открытой таре	3 часа
Шлифовка после нанесения допускается через	4 часа
Время полного набора прочности (при t = +20°C)	28 суток
Проведение работ при температуре основания	от +5 до +25°C

Характеристики эксплуатации

Марочная прочность	M 100
Прочность на сжатие (через 28 суток)	10 МПа
Прочность на изгиб (через 28 суток)	1,5 МПа
Прочность сцепления с основанием (через 28 суток)	0,5 МПа
Температура эксплуатации	от -50 до +70°C
Морозостойкость	F 50